

Seit  
1905

KÖRRENZIGER  
**Coenen**  
**Klinker**

*... mehr als nur Fassade*

**Produkt: Calais Feldbrand Schmolz**



Formate	Maße ca.: mm L x B x H	Lochanteil in % ca.:	Ziegel- rohddichte Kg / dm <sup>2</sup>	Druck- festigkeit N / mm <sup>2</sup>	Wärme- leitzahl W (mk) ca.:	Stk. / m <sup>2</sup> ca.:
<b>Vollstein</b>						
<b>WDF VMz</b>	210 x 100 x 65	-	2.0	> 28	0.90	58
<b>RF VMz</b>	240 x 115 x 65	-	2.0	> 28	0.90	52
<b>NF VMz</b>	240 x 115 x 71	-	2.0	> 28	0.90	48
<b>Lochstein</b>						
<b>DF VHLzB</b>	240 x 115 x 52	20	1.6	> 28	0.60	65
<b>RF VHLzB</b>	240 x 115 x 65	20	1.6	> 28	0.60	52
<b>NF VHLzB</b>	240 x 115 x 71	20	1.6	> 28	0.60	48
<b>2 DF VHLzB</b>	240 x 115 x 113	20	1.6	> 28	0.60	32
<b>3 DF VHLzB</b>	240 x 175 x 113	30	1.4	> 28	0.58	32 / 43

Sonderformate, Formsteine, Sparverblender und Riemchen auf Anfrage.